

<b>Produkt</b> Product	<b>3- Stab Fertigparkett Schiffsboden</b> 3-strip engineered flooring
<b>Holzart</b> species	<b>Eiche europäisch</b> European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
<b>Europäische Kennz.</b> European mark according	<b>EN13489</b> EN13489
<b>Stärke</b> thickness	<b>13 mm</b> 13 mm
<b>Breite</b> width	<b>190 mm</b> 190 mm
<b>Länge</b> length	<b>2250 mm</b> 2250 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Decklage/Nutzschicht ca. 3,0 mm Eiche / 10,0 mm Kombination aus einer oder zwei Holzarten Fichte/Kiefer</b> Approx 3,0 mm oak / 10,0 mm combination of one or two wooden species spruce/pine
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>UV farblos lackiert</b> UV natural lacquering
<b>Verbindung</b> profile	<b>Drop Down (Clic)</b> Drop Down (clic)
<b>Kanten</b> edges	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b> micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>7 kg</b> 7 kg
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>7+/- 2%</b> 7+/- 2%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>~ 0,12 m<sup>2</sup> K/W</b> ~ 0,12 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13489</b> analogue DIN EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Dfl-S1</b> Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b> E1
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>&lt;5ppm</b> <5ppm
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b> Class 1
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>EN 13489</b> EN 13489
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>EN 13489</b> EN 13489
<b>Sortierungsbeschreibung</b> Grade description	<b>Natürliche Textur- und Farbunterschiede, kleine Äste mit geringem Splintholzanteil</b> Natural texture and colour differences, small knots with low sapwood content

