

Produkt Product	Landhausdiele massiv Solid planks
Holzart species	Lärche sibirisch Larch siberian
Botanische Bezeichnung Botanic name	Larix sibirica Larix sibirica
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 European mark according DIN EN 13556	- -
Stärke thickness	20 mm 20 mm
Breite width	134 mm 134 mm
Länge length	Systemlängen fallend 1750 - 2950 mm (1 Lage gestoßen) System random length 1750-2950 mm (one layer short length)
Aufbau Composition	Massiv solid
Oberflächenveredelung surface finish	Naturbelassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	9 kg 9 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	- -
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13990 analogue DIN EN 13990
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD
Sortierungsbeschreibung	Die Sortierung A besitzt festverwachsene Äste mit ca. 20 - 30 mm (kleinster Durchmesser). Die Ware ist im Prinzip frei von Harzgallen. Natürlich Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Risse in den Ästen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.

Sort description

A: Medium Knots to approx 20 - 30 mm (in diameter) are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is filled and sanded.