

| | |
|--|--|
| Produkt | Landhausdielen massiv |
| Product | Solid planks |
| Holzart | Fichte |
| species | Spruce |
| Botanische Bezeichnung | Pice abies |
| Botanic name | Pice abies |
| Europäische Kennz. gem. DIN 13556 | PCAB |
| European mark according to DIN 13556 | PCAB |
| Stärke | 21 mm |
| thickness | 21 mm |
| Breite | 133 mm |
| width | 133 mm |
| Länge | Fixlänge 2050 / 2350 mm; Langdielen 3850 / 4450 / 5050 mm |
| length | Fix length 2050 / 2350 mm; long length 3850 / 4450 / 5050 mm |
| Aufbau | Massiv |
| Composition | solid |
| Oberflächenveredelung | Naturbelassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert |
| surface finish | unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered |
| Verbindung | vierseitig Nut und Feder |
| profile | tongue and groove 4-sides |
| Kanten | vierseitig gefast (Microfase) |
| edges | micro bevel 4-sides |
| Gewicht pro m² | 12 kg |
| weight per sqm | 12 kg. |
| Holzfeuchte | Ca. 9% |
| wood moisture | Ca. 9% |
| Wärmedurchlasswiderstand | - |
| thermal resistance | - |
| Produktionsnorm | analog DIN EN 13990 |
| norm of production | analogue DIN EN 13990 |
| Brandschutzklasse | Dfl-S1 |
| fire class | Dfl-S1 |
| Formaldehydklasse | E1 |
| class of formaldehyde | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol | < 5 ppm |
| concentration of pentachlorophenol | |
| Dauerhaftigkeit (biologisch) | Gebrauchsklasse 1 |
| longevity (biological) | |
| Bruchfestigkeit | NPD |
| break resistance | |
| Rutschverhalten | NPD |
| slide performance | |

Sortierungsbeschreibung Die Sortierung A besitzt kleine, festverwachsene Äste sowie Kantenäste. Die Ware ist im Prinzip frei von Harzgallen, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Kleine offene Stellen in den Ästen können vorkommen. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.

Sort description A: Small knots are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.