



<b>Produkt</b> Product	<b>Landhausdielen massiv</b> Solid planks
<b>Holzart</b> species	<b>Fichte</b> Spruce
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Pice abies</b> Pice abies
<b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b> European mark according DIN 13556	<b>PCAB</b> PCAB
<b>Stärke</b> thickness	<b>21 mm</b> 21 mm
<b>Breite</b> width	<b>133 mm</b> 133 mm
<b>Länge</b> length	<b>Fixlänge 2050 / 2350 mm; Langdielen 3850 / 4450 / 5050 mm</b> Fix length 2050 / 2350 mm; long length 3850 / 4450 / 5050 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Massiv</b> solid
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Naturlassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert</b> unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered
<b>Verbindung</b> profile	<b>vierseitig Nut und Feder</b> tongue and groove 4-sides
<b>Kanten</b> edges	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b> micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>12 kg</b> 12 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	- -
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13990</b> analogue DIN EN 13990
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Dfl-S1</b> Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b>
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorophenol	<b>&lt; 5 ppm</b>
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b>
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b>

**Sortierungsbeschreibung**

Die Sortierung A besitzt kleine, festverwachsene Äste sowie Kantenäste. Die Ware ist im Prinzip frei von Harzgallen, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Kleine offene Stellen in den Ästen können vorkommen. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.

Sort description

A: Small knots are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.