

Douglasie



glatt/glatt
smooth/smooth



beidseitig gerillt
both sides rilled



genutet/gerillt
rough rilled/rilled



beidseitig genutet
both sides big rilled

Technische Daten technical data

Stärke Thickness	26/40 mm
Breite Width	143 mm
Länge Length	3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 mm
Profilierung Profile	glatt/glatt, gerillt/genutet, beidseitig gerillt, beidseitig genutet smooth/smooth, anti slip, both sides small rilled, both sides big rilled
Oberfläche Surface	4-seitig gehobelt, naturbelassen (als Option auch geschliffen/geölt bei glatten Oberflächen) 4-sides planed, unfinished (by request on smooth surfaces in sanded/oiled)
Qualität Grade	I/III sorted I/III nachsortiert
Toleranz Tolerance	Stärke ca. +/- 1,0 mm – Breite ca. +/- 2,0 mm thickness approx. +/- 0,5 mm – width approx. +/- 1,0 mm
Herkunft Origin	Deutschland aus nachhaltiger Germany from sustainable forests
Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 Class of durability according DIN EN 350-2	II-III - langlebig bis mittelmäßig II-III - durable to middling
Holzfeuchte Moisture	technisch getrocknet auf ca. 16 - 18 % technically dried to approx. 16 - 18 %
Gewicht Weight	ca. 450 kg/m³ approx. 450 kg./m³
Verlegung Installation	verschrauben auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben oder unsichtbare Befestigung mittels SpeziaSystem screw down or invisible installation with special fix
Empfehlung Unterkonstruktion Recommended underconstruction	Aluminium, Douglasie, Siberian Larch