

|  |  |
|--|--|
| <b>Produkt</b><br>Product  | <b>Landhausdiele 3-Schicht</b><br>Wooden flooring 3-layer  |
| Holzart<br>species   | Eiche europäisch<br>European oak   |
| <b>Botanische Bezeichnung</b><br>Botanic name                                | <b>Quercus robur</b><br>Quercus robur  |
| Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556<br>European mark according DIN EN 13556 | QCXE<br>QCXE   |
| <b>Stärke</b><br>thickness   | <b>14 mm</b><br>14 mm  |
| Breite<br>width  | 150   190   260 mm<br>150   190   260 mm   |
| <b>Länge</b><br>length   | 1900 mm (2 Lagen gestoßen)<br>1900 mm (2 layers of short length)   |
| Aufbau   | Decklage/Nutzschicht ca. 3 mm Eiche / Mittellage ca. 9 mm Pappel / Gegenzug ca. 2 mm Pappel  |
| Composition  | Approx 3 mm oak / 9 mm poplar / 2 mm poplar  |
| <b>Oberflächenveredelung</b><br>surface finish                               | leicht gebürstet   oxidativ geölt   angeräuchert   hartwachsgeölt   gebeizt   gelaugt   gekälkt<br>light brushed   smoked   oxidative oiled   wax oiled   pre colored   leached   whitewashed  |
| Verbindung<br>Profile  | 2G Drop Down (Clic)<br>2G Drop Down (Clic)   |
| <b>Kanten</b><br>edges   | <b>vierseitig gefast (Microfase)</b><br>micro bevel 4-sides  |
| Gewicht pro m <sup>2</sup><br>weight per sqm                                 | 10 kg<br>10 kg   |
| <b>Holzfeuchte</b><br>wood moisture  | <b>Ca. 9%</b><br>Ca. 9%  |
| Wärmedurchlasswiderstand<br>thermal resistance                               | ~ 0,100 m <sup>2</sup> K/W<br>~ 0,100 sqm K/W  |
| <b>Produktionsnorm</b><br>norm of production                                 | <b>analog DIN EN 13489</b><br>analogue DIN EN 13489  |
| Brandschutzklasse<br>fire class  | Dfl-S1<br>Dfl-S1   |
| <b>Formaldehydklasse</b><br>class of formaldehyde                            | <b>E1</b>  |
| Gehalt an Pentachlorphenol<br>concentration of pentachlorphenol              | < 5 ppm  |
| <b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b><br>longevity (biological)                | <b>Gebrauchsklasse 1</b>   |
| Bruchfestigkeit<br>break resistance  | NPD  |
| <b>Rutschverhalten</b><br>slide performance                                  | <b>NPD</b>   |
| Sortierungsbeschreibung  | Unsere Eiche Rustikal life ist eine astige, ausdrucksstarke Sortierung mit großen Rissen und Splintanteilen, alle natürlichen Merkmale sowie natürliche Farbunterschiede sind ohne Einschränkung zulässig. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt. Herkunftsland der Eiche Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. |

Sort description

This grading of oak nature is one of our quality selections of oak planks. This grading has knots to approximately 15-45 mm in smallest diameter. The open knots are filled in and the colour is natural without sapwood. The continent of origin is Europe, from sustainable forestries.