

Produkt Product	Landhausdiele massiv Solid planks
Holzart species	Kiefer Spruce
Botanische Bezeichnung Botanic name	Pinus sylvestris Pinus sylvestris
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 European mark according DIN EN 13556	PNSY PNSY
Stärke thickness	21 mm 21 mm
Breite width	133 mm 133 mm
Länge length	Langdiele 2950 - 5350 mm long length 2950-5350 mm
Aufbau Composition	Massiv solid
Oberflächenveredelung surface finish	Naturbelassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	16 kg 16 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	- -
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13990 analogue DIN EN 13990
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorophenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD
Sortierungsbeschreibung Sort description	Die Sorte A/B verfügt über größere, fest verwachsene Äste sowie Randzweige. Vereinzelte Harzeinschlüsse und kleine Risse sind ebenso zulässig wie natürliche Farbunterschiede. Es kann zu offenen Stellen in den Ästen kommen. Oberfläche und gespachtelt und geschliffen. A/B: The grade A/B has larger, firmly grown branches as well as edge branches. Isolated resin pockets and small cracks are permitted, as are natural color differences. Open spots in the branches may occur. Surface is filled and sanded.