

Produkt Product	Landhausdiele massiv Solid planks
Holzart species	Lärche sibirisch Larch siberian
Botanische Bezeichnung Botanic name	Larix sibirica Larix sibirica
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 European mark according DIN EN 13556	- -
Stärke thickness	26 mm 26 mm
Breite width	134 / 180 mm 134 / 180 mm
Länge length	Systemlängen fallend 1750 -- 2950 mm (1 Lage gestoßen); Langdiele 3000 - 6000 mm System random length 1750-2950 mm (one layer short length); long length 3000-6000 mm
Aufbau Composition	Massiv solid
Oberflächenveredelung surface finish	Naturbelassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered
Verbindung profile	Systemlängen vierseitig Nut und Feder / Langdiele längseits Nut und Feder System random length tongue and groove 4-sides / long length tongue and groove 2-sides
Kanten edges	Systemlängen vierseitig gefast (Microfase) / Langdiele längseits gefast System random length micro bevel 4-sides / long length micro bevel 2-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	16 kg 16 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	- -
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13990 analogue DIN EN 13990
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorophenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD
Sortierungsbeschreibung	Die Sortierung A/B besitzt festverwachsene Äste, sowie Kantenäste. Kleine Risse, vereinzelte Harzgallen und natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Risse in den Ästen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.

Sort description

A/B: Knots, edge knots, small cracks are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is filled and sanded.